



ESPECIFICACIONES DE ATRACADEROS FLOTANTES READY DOCK

Ready Dock es un producto fabricado en Chile bajo altos estándares internacionales de calidad ISO 9001.

Son resistentes a la radiación UV, lo que permite mantener su color y calidad en el tiempo.

No tienen costo en mantención.

Son 100% reciclables.

Amigables con el medio ambiente en su instalación ya que se pueden armar en el agua.

Resisten 357 kilos de flotabilidad el m².

Son fáciles de armar y desarmar sin ayuda de un experto.

Se pueden trasladar armados por el agua colocándoles un motor fuera de borda o lastrándolos con una embarcación a motor.

No tienen ningún elemento metálico ni madera.

Están fabricados en polietileno de alto peso molecular y alta densidad.

Su peso por módulo es de solo 6,300 kilos.

Es modular.

Durabilidad ilimitada.

Garantía 20 años en condiciones de usos normales.

3 años de garantía para plataformas de carga.

Ready Dock se preocupa por el medio ambiente, evitando la corrosión por óxido y manteniendo un entorno seguro, limpio y ordenado.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COMPONENTES

COMPONENTE	Composición	Dimensiones	Peso aprox.	Color	Capacidad Flotación	Proceso Fabricación
Módulo	polietileno alto peso molecular	largo:492,2mm ancho:488,5mm altura:397,3mm	6.300 grs	gris claro	cap.de carga 90,0 kgs aprox	soplado
Conector interior corto	polietileno alta densidad	diam.sup.182,5 mm diam.interm.107,0 mm diam.inferior 46,0 mm altura 265,0 mm	500 grs	gris claro		soplado
Conector interior largo	polietileno alta densidad	diam.sup. 182,5 mm diam.interm.107,0 mm diam.inferior 46,0 mm altura 660,0 mm	524 grs	gris claro		soplado
Tuerca interior	polietileno alta densidad	largo 95,0 mm ancho 88,0 mm altura 36,0 mm	77 grs	marfil		inyectado
Conector exterior	polietileno alta densidad	diam.sup. 86,0mm diam.inf. 49,5mm altura 118,0mm	160 grs	marfil		inyectado
Tuerca exterior	polietileno alta densidad	diam.sup. 88,0 mm altura 36,0 mm	63 grs	marfil		inyectado
Espaciadores	polietileno alta densidad	diam.externo 91,0mm diam.interno 60,0mm	30 grs	gris claro		inyectado
Fender	polietileno alta densidad	largo 200,9 mm ancho 155,0 mm altura 227,0 mm	520 grs	marfil		soplado

Cornamusa	polietileno alta	ancho sup. 180,0 mm	290 grs	marfil		soplado
	densidad	ancho inf. 90,0 mm				
		altura 212,0 mm				

**Ensayos Mecánicos de Resistencia
(Pruebas efectuadas en el Dictuc)**

Módulo	Tracción entre orejas adyacentes			942 kgs
	Tracción entre orejas opuestas			1.221 kgs
	Compresión axial			2.198 kgs
Cornamusa	Tracción de acuerdo norma ASTM D-638			281,4 kg/cm ²
	Elongación norma ASTM D-638			700%
	Estabilidad dimensional norma UNE 104-281-85			-0,13%
	Tracción vertical			552 kgs